

C083-4090

Massa Rápida Cinza Universal

Descrição do Produto

Produto com formulação especial que proporciona excelente enchimento e nivelamento de superfícies irregulares, de fácil e rápida aplicação, secagem rápida, fácil de lixar e resulta em acabamento livre de poros.





Composição Básica

Resinas alquídicas, nitrocelulósicas, solventes aromáticos, alifáticos e aditivos.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
C083-4090.04	0,900 litros	0,900 litros

Processos

 <p>Aplicação:</p>	Para enchimento de superfícies com pequenas imperfeições, aplicar mais que uma vez em camadas de baixa espessura. Deixe secar entre camadas aplicadas.
 <p>Secagem:</p>	2 a 4 horas a 20°C para lixar
 <p>Lixamento Manual:</p>	Usar lixa P280-P320
 <p>Preparação para Acabamento:</p>	Deve-se pintar qualquer primer da linha ACS sobre a Massa Rápida antes de ser aplicado o acabamento..
<p>Repintura:</p>	Qualquer acabamento PPG
<p>Rendimento Teórico:</p>	8 a 10 m ² /l para uma espessura de filme seco entre 80 e 100 microns

Notas Gerais do Método de Aplicação

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

Elimine a ferrugem e desengraxe chapas nuas e pinturas já existentes em bom estado. Lixar com lixa P280- P320. Posteriormente, limpar bem com Solução Desengraxante.

Chapa nua de aço

Aplicar sobre chapa de aço previamente lixada e desengraxada com Solução Desengraxante. Aplicável sobre Wash Primer, para se obter maior resistência à corrosão.

Outros substratos

Lixar e limpar bem os acabamentos antigos em boas condições, antes de se aplicar a Massa Rápida.

Lixamento do substrato

Lixamento a seco ou a úmido com lixa P280-320.

Pintura de Plásticos

Não é recomendada a aplicação sobre plásticos.

Secagem

O tempo de secagem varia muito de acordo com a espessura de Massa aplicada e com a temperatura.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil