

C551-9446

Massa Poliéster Plenna

Descrição do Produto

A Massa Poliéster Plenna proporciona ótimo enchimento e nivelamento de superfícies irregulares, rápida aplicação, fácil de lixar e resulta em um acabamento livre de poros. Possui ótima aderência sobre diferentes substratos.

Composição Básica

Resina poliéster insaturada, estireno, aditivos e pigmentos.





Embalagens



Produto	Embalagem	Conteúdo
C551-9446.17	1,000 kg	1,000 kg
C551-9446.28	1,500 kg	1,500 kg

Produtos Relacionados

Catalisador para Massa Poliéster Plenna

Processos

 <p>Proporção de Mistura:</p>	<p>2 a 3 partes de catalisador para 100 partes (em peso) de Plenna. O uso de uma balança eletrônica é altamente recomendado. Misturar cuidadosamente para evitar a formação de bolhas de ar.</p> <p>Substratos: A massa Plenna pode ser aplicada sobre chapa nua de aço, fibra, esmalte sintético bem curado e pinturas originais de fábrica.</p>
 <p>Aplicação:</p>	<p>Para enchimento de superfícies com grandes imperfeições aplicar mais que uma vez em camadas de alta espessura. Deixar secar entre camadas aplicadas. Lixar cada camada para melhor aderência.</p> <p>Pot life para aplicação é de 3 a 8 minutos, dependendo da temperatura e porcentagem de catalisador usado.</p>
 <p>Secagem:</p>	<p>15 a 20 minutos a 20°C</p>
 <p>Lixamento Manual:</p>	<p>Lixamento somente a seco. Iniciar com P80-P120 e finalizar com P150-P220-P320.</p>

 Lixamento com Máquina:	Iniciar com P120-P220 e finalizar com P320.
 Preparação para Acabamento:	Deve-se pintar qualquer primer da linha ACS sobre a Massa Poliéster Plenna antes de ser aplicado o acabamento.
Repintura:	Qualquer acabamento PPG

Notas Gerais do Método de Aplicação

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

Elimine a ferrugem e desengraxe chapas nuas e pinturas já existentes em bom estado. Lixar com lixa P80 - P120. Limpar bem com solução desengraxante. Se a pintura existente for termoplástica ou nitrocelulose, aplicar somente sobre a chapa nua

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil