

D8186 Waterborne Clearcoat

Descrição do Produto

Verniz base d'água D8186, é um verniz formulado com a mais recente tecnologia de produtos base d'água. D8186 foi desenvolvido exclusivamente para uso sobre o basecoat Envirobase HP a fim de proporcionar uma alternativa base d'água completa, para o reparo de acabamentos originais OEM.

O processo de aplicação produz um acabamento de alta qualidade sendo realmente uma alternativa para oficinas que desejam minimizar suas emissões de VOC.

Embalagens

| Produto | Embalagem | Conteúdo |
|----------|-----------|----------|
| D8186.11 | 1 litro | 1 litro |




Produtos Relacionados

D8221 – WB Clearcoat Hardener

D8448 – WB Clearcoat Thinner

Superfícies Compatíveis

Processos

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|-----|
|  | <p>Proporção de Mistura em volume:</p> <table> <tr> <td>D8186 Waterborne Clearcoat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>D8221 WB Clearcoat Hardener</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>D8448 WB Clearcoat Thinner</td> <td>1,6</td> </tr> </table> | D8186 Waterborne Clearcoat | 2 | D8221 WB Clearcoat Hardener | 1 | D8448 WB Clearcoat Thinner | 1,6 |
| D8186 Waterborne Clearcoat | 2 | | | | | | |
| D8221 WB Clearcoat Hardener | 1 | | | | | | |
| D8448 WB Clearcoat Thinner | 1,6 | | | | | | |
|  | <p>Vida Útil à 20°C a 25°C:</p> <p>2 horas.</p> | | | | | | |
|  | <p>Bico da Pistola:</p> <p>1.3 - 1.6 mm</p> <p>Pressão de aplicação:</p> <p>30 lb/pol²</p> | | | | | | |

D8186 Waterborne Clearcoat

**Número de passadas:**

2 passadas.

**Tempo de Secagem:**

Secagem Estufa 60°C:

40 minutos

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nosso produtos e usos, não podendo ser considerados como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas, únicas e exclusivamente para as aplicações descritivas nesta Ficha Técnica. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Departamento Técnico.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Customer Refinish – 0800 055 40 50

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rodovia Anhanuera, KM 106

Jardim São Judas Tadeu – Sumaré – SP

CEP: 13180-480