



FBR455

Primer Acabamento Fosco

Descrição do Produto

Primer Acabamento Fosco é indicado para preparação de estruturas metálicas industriais e no setor automotivo em carrocerias de aço carbono e aço galvanizado com resistência a corrosão, sendo de fácil aplicação, rápida secagem e boa cobertura.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
FBR455.20	20,0 litros	20,0 litros

Produtos Relacionados

Delfleet Primer Acabamento Fosco FBR455

Superfícies Compatíveis

FBR525 Delfleet Sealer HP

Composição Básica

Resina Alquídica, pigmentos ativos e inertes (cargas), aditivos, solventes aromáticos e alifáticos.

Características

Item	Especificação
Cor:	Preto
Brilho (UB):	10-20
% de sólidos por peso:	30-40
% de sólidos por volume:	20-30
Espessura por demão (μm):	20-30
Rendimento Teórico (m^2/litro):	3,0-5,0

Resistência Química e Física

Item	Horas / Quantidade
Resistência a Salt Spray (horas):	500-600
Resistência a Umidade (horas):	200-300

Observação: Resultados tomando como base o substrato chapa de aço carbono.





Preparação do Substrato

	<p>Os acabamentos originais e de alta qualidade têm de ser desengordurados, limpos e lixados a seco com P320-P360 (P600 úmido) antes da aplicação do primer. Aço carbono, alumínio e aço zincado: Lixamento com P180-P240 seco (P400-500 úmido) e totalmente seco. Caso necessário aplicar previamente o Wash Primer D831.</p>	<p style="text-align: center;">Limpeza</p> <p>O substrato a ser pintado deve estar seco, limpo, isento de corrosão, óleos, graxas, agentes desmoldantes e quaisquer outros contaminantes. Limpar convenientemente antes de pintar com o desengraxante D837.</p>
	<p>Recomendação: utilizar como pré-tratamento FOSFATIZAÇÃO</p> <p>Não utilizar FBR455 sobre:</p> <p>Acabamentos termoplásticos acrílicos; Acabamentos sintéticos exceto se estiverem completamente secos; Primers de base aquosa exceto se estiverem completamente secos.</p>	

Métodos de Aplicação

	<p>Pronto para uso.</p>	
<p>Proporção de Mistura em Volume:</p>		
	<p>7-8</p>	
<p>Tempo de vida útil (horas) (25°C):</p>		
	<p>20-22</p>	
<p>Viscosidade de Aplicação (CF4) (segundos) (25°C):</p>		
	<p style="text-align: center;">Pistola Convencional Bico 1.4 a 1.8 mm: 40-50 lb/pol²</p>	<p style="text-align: center;">Pistola HVLP Bico 1.4 a 1.8 mm: 20-25 lb/pol²</p>
	<p>Aplicar em 2 a 3 passadas com distância do substrato de 20 a 30 cm.</p>	
<p>Número de Passadas:</p>		



 <p>Tempo de Evaporação (minutos) (25°C):</p>	<p>Intervalo entre passadas: 5-10 Intervalo para estufa: 10-15</p>
 <p>Secagem:</p>	<p>Ao ar (25°C): 25-30 minutos Total completa: 20-24 horas</p> <p>Estufa (60°C): 40-60 minutos</p> <p>Obs.: o tempo à estufa refere à temperatura do substrato. Um tempo adicional deve ser considerado até que o substrato atinja a temperatura da estufa.</p> <p>Cura Total: 72 horas ao ar</p>
<p>Espessura da Camada Seca (µm):</p>	<p>40-60</p>
<p>Tempo para Repintura:</p>	<p>Intervalo para Retoque</p> <p>Ao ar (25°C): 30 minutos a 8 horas O lixamento é necessário após o tempo máximo de secagem.</p> <p>Estufa: logo após a retirada.</p>

Prazo de Armazenagem

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

Recomendações de Saúde e Segurança

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Recomendações Gerais

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Departamento Técnico.

DELFLEET



Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil

