C083-4090

Massa Rápida Cinza Universal

Descrição do Produto

Produto com formulação especial que proporciona excelente enchimento e nivelamento de superfícies irregulares, de fácil e rápida aplicação, secagem rápida, fácil de lixar e resulta em acabamento livre de poros.

Composição Básica

Resinas alquídicas, nitrocelulósicas, solventes aromáticos, alifáticos e aditivos.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
C083-4090.04	**0,900 Kg**	**0,900 Kg**

Processos

Aplicação:	Para enchimento de superfícies com pequenas imperfeições, aplicar mais que uma vez em camadas de baixa espessura. Deixe secar entre camadas aplicadas.
Secagem:	**Ao ar a 25°C:** 2 a 4 horas para lixar.
Lixamento com Máquina	Lixamento somente a seco. Lixamento até exposição do metal usar grão 80 para aplicação da massa poliéster. Desbaste da massa para aplicação de primer usar grão P150, P180 ou P220 com o taco, na sequência disco P320 para eliminar riscos excessivos.
Lixamento manual	Usar lixa P280-P320
Preparação para acabamento	Deve-se pintar qualquer primer da linha ACS sobre a Massa Rápida antes de ser aplicado o acabamento.
Repintura	Qualquer acabamento PPG.

Notas Gerais do Método de Aplicação

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

Elimine a ferrugem e desengraxe chapas nuas, pinturas já existentes em bom estado efetuar o lixamento com lixas P280- P320, posteriormente, limpar bem com solução desengraxante.

Chapa nua de aço
Aplicar sobre chapa de aço previamente lixada e desengraxada solução desengraxante.
Aplicável sobre Wash Primer, para se obter maior resistência à corrosão.

Outros substratos
Lixar e limpar bem os acabamentos antigos em boas condições, antes de se aplicar a Massa Rápida.

Lixamento do substrato
Lixamento a seco ou a úmido com lixa P280-320.

Pintura de Plásticos
Não é recomendada a aplicação sobre plásticos.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35ºC.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263
Número de risco: 33
Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.
Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:
Customer Refinish 0800 055 4050
customer_tec@ppg.com
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda
Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu
CEP 13180-900
Sumaré - SP
Brasil